

フェロアロイパウダー製品

Ferro Alloy Powder

フェロモリブデンパウダー

Ferromolybdenum Powder

記号	Mo(%)	C(%)	Si(%)	P(%)	S(%)	Cu(%)
F M o L - P	60.0~70.0	0.10以下	2.0以下	0.06以下	0.10以下	0.50以下

サイズ : -60mesh、60-200mesh、-200mesh 等

梱包 : 25kgダンボール

フェロバナジウムパウダー

Ferrovandium Powder

記号	V(%)	C(%)	Si(%)	P(%)	S(%)	Al(%)
F V 1 - P	75.0~85.0	0.20以下	2.0以下	0.10以下	0.10以下	4.0以下
F V 2 - P	45.0~55.0	0.20以下	2.0以下	0.10以下	0.10以下	4.0以下

サイズ : -60mesh、60-200mesh 等

梱包 : 25kgダンボール

フェロニオブパウダー

Ferroniobium Powder

記号	Nb+Ta(%)	C(%)	Si(%)	P(%)	S(%)	Al(%)
F N b - P	60.0以上	0.20以下	3.0以下	0.20以下	0.20以下	4.0以下

サイズ : -60mesh、60-200mesh、-200mesh 等

梱包 : 25kgダンボール

☀ 太陽鋳工株式会社

東京支店 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル3F TEL (03) 3216-6041 FAX (03) 3216-6045
大阪支店 大阪市中央区備後町2-4-9 日本精化ビル8F TEL (06) 6231-7535 FAX (06) 6222-3260