

# セリウム研磨材製品

Cerium Abrasive

## セリウム研磨材

### Cerium Oxide Abrasive Powder

製品名	化学式	R <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	CeO <sub>2</sub> /R <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	平均粒子径 <sup>※1</sup> (μm)	梱包
セリコ CH-300シリーズ	CeO <sub>2</sub>	98.0以上	99.9以上	3~4	25kg 紙袋
セリコ CH-500シリーズ	CeO <sub>2</sub>	98.0以上	99.9以上	0.5~1.5	20kg 紙袋
セリコ CH-600シリーズ	CeO <sub>2</sub>	98.0以上	99.9以上	1.5~2.5	25kg 紙袋

## セリアスラリー

### Cerium Oxide Abrasive Slurry

製品名	化学式	R <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	CeO <sub>2</sub> /R <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	平均粒子径 <sup>※1</sup> (μm)	梱包
セリアスラリー (L0)	CeO <sub>2</sub>	39.0~41.0	99.0以上	0.1~0.3	25kg バッグインボックス

※1 : 平均粒子径測定はレーザー散乱回折法

## ☀ 太陽鋳工株式会社

東京支店 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル3F TEL (03) 3216-6041 FAX (03) 3216-6045  
大阪支店 大阪市中央区備後町2-4-9 日本精化ビル8F TEL (06) 6231-7535 FAX (06) 6222-3260