

ネオジウム化合物製品

Neodymium Compound

酸化ネオジウム

Neodymium Oxide

製品名	化学式	R ₂ O ₃ (%)	Nd ₂ O ₃ /R ₂ O ₃ (%)	平均粒子径 ^{※1} (μm)	比表面積 (m ² /g)	梱包
酸化ネオジウム-98	Nd ₂ O ₃	99.0以上	98.0以上	3.0~13.0	0.5~2.5	20kg 紙袋
酸化ネオジウム-75	Nd ₂ O ₃	99.0以上	73.0~79.0	2.0~6.0	2.0~4.0	20kg 紙袋
酸化ネオジウム-50	Nd ₂ O ₃	99.0以上	49.0~55.0	3.0~7.0	1.0~3.0	20kg 紙袋

水酸化ネオジウム

Neodymium Hydroxide

製品名	化学式	R ₂ O ₃ (%)	Nd ₂ O ₃ /R ₂ O ₃ (%)	平均粒子径 ^{※1} (μm)	比表面積 (m ² /g)	梱包
水酸化ネオジウム-98	Nd(OH) ₃	82.0~88.0	98.0以上	1.0~4.0	8.0~28.0	20kg 紙袋

※1 : 平均粒子径測定はレーザー散乱回折法

☀ 太陽鋳工株式会社

東京支店 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル3F TEL (03) 3216-6041 FAX (03) 3216-6045
大阪支店 大阪市中央区備後町2-4-9 日本精化ビル8F TEL (06) 6231-7535 FAX (06) 6222-3260