

# 鉄 鋼 用 製 品

Products for Steel

## 低炭素フェロモリブデン

Low Carbon Ferromolybdenum

記号	Mo(%)	C(%)	Si(%)	P(%)	S(%)	Cu(%)
F M o L	60.0~70.0	0.10以下	2.0以下	0.06以下	0.10以下	0.50以下

形 状 : 50mm以下の塊状

梱 包 : 25kgダンボール、1000kgフレコンバッグ

## フェロバナジウム

Ferrovandium

記号	V(%)	C(%)	Si(%)	P(%)	S(%)	Al(%)
F V 1	75.0~85.0	0.20以下	2.0以下	0.10以下	0.10以下	4.0以下
F V 2	45.0~55.0	0.20以下	2.0以下	0.10以下	0.10以下	4.0以下

形 状 : 50mm以下の塊状

梱 包 : 25kgダンボール、1000kgフレコンバッグ

## フェロニオブ

Ferroniobium

記号	Nb+Ta(%)	C(%)	Si(%)	P(%)	S(%)	Al(%)
F N b 1	60.0以上	0.20以下	3.0以下	0.20以下	0.20以下	4.0以下

形 状 : 50mm以下の塊状

梱 包 : 25kgダンボール

---

## ☀ 太陽鋳工株式会社

東京支店 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル3F TEL (03) 3216-6041 FAX (03) 3216-6045  
大阪支店 大阪市中央区備後町2-4-9 日本精化ビル8F TEL (06) 6231-7535 FAX (06) 6222-3260