

タングステン化合物製品

Tungsten Compound

二硫化タングステン

Tungsten Disulfide

製品名	化学式	W(%)	S free(%)	Fe(%)	H ₂ O(%)	平均粒子径(μm)
WS ₂	WS ₂	73.0~75.5	0.05以下	0.2以下	0.3以下	5.0~15.0

梱包：20kgダンボール

太陽鋳工株式会社

東京支店 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル3F TEL (03) 3216-6041 FAX (03) 3216-6045
大阪支店 大阪市中央区備後町2-4-9 日本精化ビル8F TEL (06) 6231-7535 FAX (06) 6222-3260